

PUROCOL EXPRESS

Phiên bản: 08.09.2015 (28.01.2016)

Số trang: 01

Thông số kỹ thuật

Gốc sản phẩm	Polyurethane
Dạng sản phẩm	Sệt
Dạng lưu hóa/đóng rắn	Bằng hơi ẩm
Tỷ trọng	Khoảng 1.11 g/mL
Khả năng chịu nhiệt độ	-30 °C → 100 °C sau khi đóng rắn
Thời gian mở	Khoảng 15 phút
Thời gian cố định	Khoảng 01 giờ
Độ chịu nước (DIN EN204)	D4
Cường độ chịu kéo (DIN EN204)	>10 MPa
Hàm lượng chất rắn	100% (không dung môi)

*Các giá trị nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, bề mặt thi công

Mô tả sản phẩm

Purocol Express là keo dán đa dụng một thành phần, gốc PU, có dạng trong suốt sau khi đóng rắn.

Tính chất

- Chất lượng chuyên nghiệp.
- Trong suốt sau khi đóng rắn.
- Đóng rắn và phát triển cường độ bám dính nhanh.
- Khả năng điền đầy tốt nên thích hợp cho các bề mặt vật liệu không bằng phẳng.
- Chịu nước, phân loại D4 theo EN204.
- Không dung môi.

Ứng dụng

- Keo dán trong nhà, chịu độ ẩm cao.
- Keo dán ngoài trời, chịu thời tiết.
- Keo dán cửa và khung cửa, chịu nước loại D4.
- Keo ép góc trong sản xuất cửa nhôm.
- Keo dán cho kết cấu cho gỗ.
- Keo dán vật liệu cách nhiệt (kể cả Polystyrene).

Bề mặt thi công

Loại bề mặt: Các bề mặt xốp và không xốp như gỗ, bê tông, gạch, đá, nhôm ... và các vật liệu thông thường trong xây dựng.

Không thích hợp cho PE và PP.

Yêu cầu: sạch, khô, không có bụi bẩn và dầu mỡ.

Chuẩn bị bề mặt: Keo đóng rắn dưới tác dụng của hơi ẩm, do vậy bề mặt ẩm nhẹ sẽ giúp tăng tốc độ đóng rắn và khả năng xâm nhập vào bề mặt của keo.

Nên kiểm tra độ bám dính của keo trước khi thi công.

Phương pháp thi công

Phương pháp thi công: Bơm keo bằng súng bơm tay hoặc súng hơi lên bề mặt cần dán, dán các vật cần dán lại với nhau trong 15 phút và kẹp cố định trong ít nhất 3 giờ. Giữ chặt và ép mạnh vật cần dán trong suốt quá trình đóng rắn của keo sẽ giúp keo đạt được khả năng bám dính cao nhất.

Nhiệt độ thi công: +5°C đến +35°C.

Vệ sinh: Purocol Express lúc chưa đóng rắn có thể làm sạch bằng Cleaner dùng cho foam/súng bơm foam của Soudal, keo đã khô có thể được làm sạch bằng cơ học. Xử lý chỗ bị hỏng: bằng cùng loại keo.

Đóng gói

Màu sắc: Trong suốt

Đóng gói: chai 310mL.

Thời gian bảo quản

12 tháng trong bao bì còn nguyên, bảo quản nơi thoáng mát và khô ráo, nhiệt độ 5 - 25°C.

Hướng dẫn an toàn sức khỏe

Tuân thủ quy trình vệ sinh và an toàn lao động. Mang găng tay khi thi công.

Đọc kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm và tài liệu an toàn.

Chứng chỉ của sản phẩm

Chứng chỉ KOMO® số 33086



Ghi chú: Tài liệu này dùng thay thế cho các phiên bản ra trước đó. Các hướng dẫn trong tài liệu là kết quả của những thí nghiệm và kinh nghiệm của nhà sản xuất, được trình bày một cách trung thực nhất. Vì sự đa dạng của vật liệu, bề mặt và phương pháp thi công, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với kết quả thi công của khách hàng. Và bởi công tác thiết kế, chất lượng bề mặt và điều kiện thi công ... nằm ngoài sự kiểm soát của nhà sản xuất, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào bằng tài liệu này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên tiến hành các thử nghiệm cần thiết trước khi sử dụng sản phẩm. Soudal có quyền điều chỉnh tính chất của sản phẩm mà không cần thông báo trước.