

T-REX EXTRA FIX

Lahko použiteľné montážne lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou. Vlákнами zosilnená konštrukcia lepidla zaisťuje vysokú pevnosť spoja. Neobsahuje rozpúšťadlá, je šetrné k životnému prostrediu. Zvlášť vhodné pre porézne materiály.

Technické dáta:

Báza	akrylátový polymér
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Merná hmotnosť:	cca 1,30 g/ml
Teplotná odolnosť' (po vytvrdnutí)	-20°C až +70°C
Otvorený čas (20°C/65% r. v.)*	15 minút
Počiatočná príľnavosť'	min. 300 kg/m ²
Finálna pevnosť' spoja	drevo - drevo cca. 22 kg/cm ²
Finálna pevnosť' spoja	drevo - hliník cca. 16 kg/cm ²
Finálna pevnosť' spoja	drevo - PVC cca. 12 kg/cm ²

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.



Charakteristika:

- zosilnené vlákna
- počiatočná príľnavosť vyššia ako 300kg/m²
- bez obsahu rozpúšťadiel
- vhodné na lepenie na nerovné povrchy
- aplikácia na jeden z podkladov
- vynikajúca príľnavosť na širokú škálu stavebných materiálov
- vhodné pre interiér aj radu vonkajších aplikácií
- bez zápachu

Príklady použitia:

- určené na lepenie mnohých materiálov s okamžitou fixáciou
- lepí drevo, radu plastov, tehly, kameň, dlaždice, kovy na porézne povrchy ako betón, omietka, MDF, OSB, preglejka, drevotrieska, sadrokartón a pod.
- vhodné na lepenie dekoratívnych prvkov, podlahových líšt, obkladových dosiek a pod.
- na vertikálne aj horizontálne lepenie

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 380 g

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy okrem PP, PE, Teflónu a Asfaltu. Aspoň jeden z povrchov by mal byť savý (pri lepení dvoch nesavých povrchov sa výrazne predlžuje doba vytvrdnutia lepidla).

Stav povrchu: čistý, suchý, súdržný, bez mastnoty a prachu

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme pruhov alebo bodov (pri lepení väčších plôch aplikujte pruhy 15 cm od seba). Lepidlo vždy naneste aj po okrajoch a do rohov lepených častí. Ihneď silno stlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení veľmi ťažkých predmetov môže byť potrebné ich zafixovanie po dobu úplného vytvrdnutia lepidla (24-48 hodín.). Aplikačná teplota: +5°C až +35°C.

Čistenie: nevytvrdnuté vodou, po vytvrdnutí mechanicky.

Opravy: T-REX EXTRA FIX

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.