



Parketkit

Productomschrijving

Parketkit is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije voegkit, op basis van polyacrylaat.

Eigenschappen

- Solventvrij
- Siliconenvrij
- Kan worden geveerd
- Kan gevernist worden met verschillende parketvernis
- Geen geur

Toepassingen

- Gewrichten met beweging tot max. 12,5%
- Voegafdichting bij parket-, LVT- en laminaatvloeren.
- Aansluitvoegen tussen parketvloeren, plinten en wanden
- Ook te gebruiken voor voegen in houten vloeren



Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Huidvorming	ca. 20 min
Dichtheid	ca. 1.55 g/ml
Max. toelaatbare vervorming	± 12.5 %
Krimp na uitharding	< 25%
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +80°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
Geen voorbehandeling nodig.
- Soorten ondergronden
Parketkit heeft een goede hechting op volgende ondergronden: Alle gangbare hout- en laminaatvloeren, alle gangbare poreuze bouwondergronden. Parketkit heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor natuursteen. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Breng het product aan met een handmatig, pneumatisch of accu kitpistool. Afwerken met spatel of plamuurmes. In geval van krimp de handeling herhalen. Schuurbaar na minimaal 24 uur. Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.



Parketkit

- Reinigingsmiddel
Parketkit kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.
- Afwerking
Afwerken met spatel of plamuurmes.
- Reparatiemethode
Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C, Vorstvrij bewaren.

Voegafmetingen

- Min. breedte voor voegen: 5 mm
Max. breedte voor voegen: 20 mm
Min. diepte voor voegen: 5 mm
Advies voor afdichtingswerkzaamheden: voegbreedte = voegdiepte

Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste lakken en vernissen.
- De lak of vernis moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische kit te kunnen worden aangebracht
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare parketlakken en parketvernissen wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.
- Kleur van de kit kan veranderen tijdens doorharding

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.