



Schilderskit

Productomschrijving

Schilderskit is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit op basis van acrylaatdispersies.

Eigenschappen

- Zeer goed verwerkbaar
- Zeer goede hechting op vele materialen
- Overschilderbaar na uitharding
- Solventvrij
- Siliconenvrij

Toepassingen

- Voegen met een beweging tot max.10%.
- Afdichting van (aansluit)voegen rond ramen en deuren
- Voor het herstellen van kleine gaten en scheurtjes in pleisterwerk, sierpleister, beton, gasbeton etc.

Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Huidvorming	ca. 20 min
Dichtheid	ca. 1,70 g/ml
Max. toelaatbare vervorming	10 %
Krimp na uitharding	< 25%
Verwerkingstemperatuur	5°C → 30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +80°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Schilderskit (1 deel Schilderskit + 2 delen water).
- Soorten ondergronden
Schilderskit heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare poreuze bouwondergronden. Schilderskit heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor natuursteen, bitumineuze ondergronden, Glas, metaal. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces. Breng het product aan met behulp van een hand-, accu- of pneumatisch kitpistool. Schilderskit gelijkmatig zonder luchtinsluitingen in de voeg aanbrengen. Strijk de voeg glad met een afstrijkplaatje met behulp van water. Voorkom dat er water tussen de voegranden en de kit komt (om hechtingsverlies te voorkomen).



Schilderskit

- Reinigingsmiddel
Voor het uitharding kan Schilderskit verwijderd worden met water van niet-poreuze materialen of gereedschappen. Uitgehard product kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Afwerking
Afwerken met een natte spatel of plamuurmes.
- Reparatiemethode
Repareer met Schilderskit.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie. Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C, Vorstvrij bewaren.

Voegafmetingen

- Min. breedte voor voegen: 5 mm
Max. breedte voor voegen: 20 mm
Min. diepte voor voegen: 5 mm
Advies voor afdichtingswerkzaamheden: voegbreedte = voegdiepte
- Gebruik een PE-rugvulling voordat u de voegkit aanbrengt in grote voegen om driepuntshechting te voorkomen.

Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische kit aan te brengen.
- Gezien de grote diversiteit aan verven die beschikbaar zijn, raden wij aan om voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.