SOUDAL

Fiche Technique

SOUDAPRIM DP

Produit
Primaire pour systèmes d'étanchéité liquide. Pour des supports absorbants et des supports en plâtre. Séchage rapide.

Domaines d'application
Comme primaire, avant l'application d'une membrane d'étanchéité sur des sols et des murs poreux ou sur des supports minéraux absorbants, tels que béton, ciment, anhydrite, plaques de plâtre, etc… ou comme traitement préliminaire sur des supports sableux ou poudreux. Les supports ne doivent pas être constamment immergés ou être exposés à de l'humidité ascensionnelle. Le produit peut être appliqué dans des salles de bain, des cabines de douche, des cuisines ou des buanderies.

Avantages
- Soudaprim DP est livré « prêt à l'emploi ». Il suffit de bien mélanger le produit avant l'utilisation.
- Grande capacité de couverture.
- Pénétration profonde des nano-particules.
- Sans solvant.
- Facile à appliquer.
- Application rapide. Sec après environ 1 heure.
- Renforce le support.
- Limite l'absorption par le substrat.
- Liant de poussière.

Description
Soudaprim DP est une dispersion polymère avec un plastifiant, un agent de contrôle des flux et des additifs de conservation. Il s'agit d'un produit à séchage rapide par évaporation de l'eau, prêt à l'emploi et sans solvant. Les très fines particules composant le produit et sa très faible viscosité lui donnent une meilleure capacité de pénétration que les autres primaires. Soudaprim DP pénètre entièrement dans le support, pour obtenir une meilleure force d'adhérence. Une fois sec et appliqué sur une surface plane, le primaire peut être recouvert d'une membrane liquide telle que Soudagum LM ou Soudaproof FX.

Mise en œuvre
1. Préparation du support
- Le support doit être solide, propre, sec et libre de toute poussière et graisse.
- Enlever les anciennes peintures, les adhésifs et toutes autres matières susceptibles d'empêcher l'adhérence.
- Les chapes à base de sulfate de calcium (anhydrite) doivent être sablées et aspirées avant l'application du primaire.

2. Mélange
- Soudaprim DP est livré « prêt à l'emploi ». Il suffit de bien mélanger le produit avant l'utilisation.
- Il est préférable d'amener le produit à la température ambiante avant de l'appliquer.

3. Application
- Soudaprim DP peut être appliqué au rouleau ou au pinceau.
- Appliquer le primaire en une couche, directement de l'emballage, sans le diluer.
- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C.
- Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est supérieure à 75 %.
- Ne pas appliquer en versant le produit sur un support horizontale.
- Soudaprim DP doit être appliqué en une seule couche de 0,1 à 0,2 L/m².
- En cas de support très poreux ou très absorbant, une seconde couche doit être appliquée (humide sur humide).

SOUDAPRIM DP

4. Séchage
- Complètement sec après 12 heures.
- Délai avant l'application de la membrane liquide : 2 heures.

5. Nettoyage et entretien
- Les outils utilisés pour mélanger et appliquer le produit doivent être immédiatement nettoyés à l'eau claire.
- Enlever les matériaux durcis de façon mécanique.

Caractéristiques techniques

Consistance :	liquide.
Densité :	1,01 kg/L.
Temps de séchage :	1 à 6 heures en fonction de la température ambiante et de la température de la surface, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche.
pH	8–9.
Solubilité dans l'eau	complète.

Aspect
Légèrement rougeâtre.

Consommation
0,1 – 0,2 L/m² en 1 couche.

Conditionnement
Bouteilles de 1 L et jerricans de 5 L.
1 europalette contient 72 boîtes de 6 bouteilles de 1 L ou 25 boîtes de 4 jerricans de 5 L.

Stockage / Durée de conservation
Stocker le produit dans son emballage bien fermé, isolé du sol, dans un endroit sec et bien ventilé, à une température située entre +5℃ et +35℃.
Protéger le produit contre l'endommagement, le gel et l'ensoleillement direct, également pendant le transport.

Le produit peut être conservé pendant 12 mois, après la date de production.

Santé et sécurité
Soudaprim DP n'est pas une substance classifié au regard des réglementations actuellement en vigueur.
Néanmoins, les règles de sécurité relatives à la manipulation des produits chimiques doivent être respectées. Nous recommandons de porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection.
Nettoyer immédiatement à l'eau claire les éventuelles éclaboussures sur la peau et dans les yeux.
Ne pas boire, manger ou fumer lors du travail avec le produit.
En cas de réactions allergiques, demander l'avis d'un médecin.
Voir la fiche de données de sécurité.

Remarque : les informations et recommandations fournies dans cette fiche technique sont données de bonne foi. Elles sont fondées sur des essais en laboratoire et sur l'expérience professionnelle du fabricant. Dans la pratique, les conditions sur place, et les supports peuvent être tels que le fabricant ne peut pas garantir que le produit est adapté à chaque besoin spécifique. L'utilisateur du produit doit tester le produit par rapport à l'usage qu'il veut en faire et s'assurer que le produit fonctionnera dans les conditions spécifiques de l'endroit dans lequel le travail doit être effectué. Le fabricant décline toute responsabilité sur la base des informations contenues dans la fiche technique. L'utilisateur doit s'assurer qu'il est bien en possession de la dernière version de la fiche technique. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement, conformément aux recommandations du fabricant.