

Quickfix 2K

Révision: 29/01/2009

Page 1 de 2

Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane
Consistance	Mousse stable après durcissement
Système de durcissement	Par réaction chimique
Pélliculation (20°C et 60% H.R.)	Ca. 15 sec
Hors poussière (20°C et 60% H.R.)	2 min
Sécable (20°C et 60% H.R.)	5 min
Rendement	2 x 110 ml donne 5 l de mousse
Retrait	Aucun
Postexpansion	Aucun
Structure des cellules	Ca. 70 à 80% de cellules fermées
Densité	Ca. 45 kg/m ³
Résistance aux températures	-40°C jusqu'à +90°C (du rci)
Températures du substrat	+5°C jusqu'à +30°C
Classement au feu (DIN 4102 Teil 1)	B2

Produit:

Quickfix 2K est une mousse polyuréthane bicomposante, auto-expansive, sans gaz propulseur, prêt à l'emploi. A cause du durcissement ultra rapide le Quickfix 2K est très utile à utiliser dans des rénovations.

Caractéristiques:

- Qualité professionnelle
- Séchage rapide, indépendant de l'humidité relative
- Haute stabilité (pas de retrait ou postexpansion)
- Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP en PTFE)
- Haute valeur d'isolation thermique et acoustique
- Très bonnes propriétés de fixation

Applications:

Montage de fenêtres et portes

Mode d'emploi:

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés.
Traiter les supports poreux avec Primaire 100.
Fixer la porte et placer les cartons provisoires dans le joint au niveau des points de fixation.
Si nécessaire protéger les supports et matériaux proches avec une bande adhésive.
Température conseillée de la cartouche à l'application entre +10°C et +30°C.
Température ambiante : +5°C jusqu'à +30°C.
Ouvrir la cartouche, monter l'embout mélangeur et placer la cartouche dans le pistolet.
Fixer la porte sur au moins 6 points.
L'embout mélangeur peut se bloquer en cas de pauses plus longues de 10 secondes.
En cas de joints profonds utiliser l'accessoire en plastique.
Une mousse non-durcie peut être enlevée avec cleaner ou acétone. La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.

Quickfix 2K

Révision: 29/01/2009**Page 2 de 2****Durée de stockage:**

6 mois dans son emballage fermé et un endroit sec et frais à températures de +5°C à 25°C

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle. Mettre des gants et des lunettes de sécurité. Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.

Consulter l'emballage pour plus d'information.

Remarques:

Après mélange des composants il faut vider la cartouche en une fois.

Conditionnement:

Double cartouche de 2 x 110 ml

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.