

## Schilderskit Express

Revisie: 30/05/2018

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Basis                      | Acrylaatdispersie   |
| Consistentie               | Pasta               |
| Uithardingssysteem         | Fysische droging    |
| Huidvorming* (23°C/50% RV) | Ca. 20 min          |
| Dichtheid**                | Ca. 1,70 g/ml       |
| Temperatuurbestendigheid** | -20 °C → 80 °C      |
| Verwerkingstemperatuur     | 5 °C → 30 °C        |
| Krimp                      | Ca. 15% (DIN 52451) |

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

Schilderskit Express is een hoogwaardige, plasto-elastische één-componentvoegkit, op basis van acrylaatdispersie voor alle binnentoepassingen. Door de snelle uitharding is Schilderskit Express sneller overschilderbaar.

### Eigenschappen

- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en waterdicht na uitharding
- Overschilderbaar na 10 minuten
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium

### Toepassingen

- Afdichtingskit voor scheuren in beton en pleisterwerk.
- Aansluitvoegen in de bouwindustrie.
- Aansluitvoegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.

### Leveringsvorm

Kleur: wit, grijs, bruin, zwart  
Verpakking: 80 ml tube, 300 ml koker, 600 ml worst

### Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 - 25 °C.  
Beschermen tegen vorst.

### Ondergronden

Soorten: alle gangbare poreuze ondergronden in bouw- en renovatiewerken. Niet geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal.  
Toestand: de af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stof-vrij zijn.  
Voorbehandeling: Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Schilderskit Express (1 deel Schilderskit Express + 2 delen water).  
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Voegafmetingen

Min. breedte voor voegwerken: 5 mm  
Max. breedte voor voegwerken: 20 mm  
Min. diepte voor voegwerken: 5 mm  
Aanbeveling: voegdiepte = voegbreedte.  
Gebruik PE voegvulling, alvorens de kit aan te brengen, in voegen met grote dimensies om driepuntshechting te voorkomen.

### Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de kit met behulp van een hand- of pneumatisch kitpistool in de voeg aan. Vervolgens afwerken met bijv. een plamuurmes.  
Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.  
Reinigingsmiddel: Schilderskit Express kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Schilderskit Express

---

Revisie: 30/05/2018

Pagina 2 van 2

Afwerking: Afwerken met spatel of plamuurmes.  
Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare verftypes wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.