

47A Transparante contactlijm

Revisie: 4/01/2019

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Basis	Vinylacetaat
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Dichtheid**	Ca. 0,89 g/ml
Viscositeit (Brookfield)	Ca. 2.250 mPa.s
Open tijd *	Ca. 10 min.
Verbruik (*)	Ca. 500 mL/m ² , tweezijdig aanbrengen
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 25 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

47A Transparante contactlijm is een gebruiksklare, universele, oplosmiddelhoudende lijm op basis van vinylacetaat polymeer.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Transparant
- Vochtbestendig

Toepassingen

- Verlijming van vele materialen op diverse ondergronden.
- Voor het verlijmen van o.a. (kunst)leer, textiel, glas, metaal, textiel, ABS, plexiglas en vele harde en zachte kunststoffen.

Leveringsvorm

Kleur: geel, transparant

Verpakking: 125 ml tube, 750 ml blik

Houdbaarheid

24 maanden in een ongeopende verpakking op droge en koele plaats (Tussen 5 en 25 °C)

Ondergronden

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

47A Transparante contactlijm kan toegepast worden op alle ondergronden, uitgezonderd PS (polystyreen), PE, PP, PTFE Het is

aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Breng de lijm gelijkmatig met behulp van een fijn getande lijmkam of een borstel op beide te verlijmen oppervlakken aan. Vervolgens ca. 5-10 minuten wachten. Bij poreuze materialen een tweede laag aanbrengen. Daarna beide delen samenbrengen en stevig aandrukken. Druk vervolgens stevig aan.

Reinigingsmiddel: Met lijmreiniger 90A.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Niet roken. Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming aangewezen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.