

Carbond 955 DG

Revisie: 16/03/2019

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Standvaste pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming (23°C/50% RV)	25 tot 40 min.
Uithardingssnelheid* (23°C/50% RV)	3 mm/24u
Hardheid**	Ca. 50 ± 5 Shore A
Dichtheid**	1,20 g/ml
Max. spanning (ISO 37)**	> 6,00 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus 100% (ISO 37)**	2,86 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 37)**	> 700 %
Verbruik (*)	1 koker/voorruit
Temperatuurbestendigheid**	-30 °C → 90 °C
Verwerkingstemperatuur	10 °C → 25 °C
Wegrijtijd met dubbele airbag 23°C/50%RV (FMVSS 212)*	3u

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Carbond 955 DG is een gebruiksklare, één-component polyurethaanlijm en voegkit voor de plaatsing van ruiten bij voertuigen.

Eigenschappen

- Goed standvermogen
- Hoge eindsterkte
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en andere weersinvloeden.
- Te gebruiken in combinatie met Carbond Cleaner/Activator en Primer

Toepassingen

- Plaatsing van ruiten in voertuigen.

Leveringsvorm

Kleur: zwart

Verpakking: 310 ml alu koker, De kit bestaat uit 1 koker 310 ml, 1 flesje Primer 30ml, 1 flesje Cleaner/Activator 30 ml, 1 borstel, 2 spuitmonden en toepassingsinstructies.

Houdbaarheid

9 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Soorten: glas, metalen

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Ruit reinigen en de glasrand behandelen met Carbond 955 DG Cleaner/Activator om de hechtkracht van de primer te activeren. Carbond 955 DG Primer aanbrengen en minstens 10 min laten drogen. Sierlijsten verwijderen en de oude ruit uitsnijden. Oude kit terugsnijden tot op 1 à 2mm. Eventuele lakschade behandelen met Carbond 955 DG Primer. Carbond 955DG Ruitenkit in driehoekige strip op de ruit of op de wagen aanbrengen. Ruit voorzichtig op haar plaats

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Carbond 955 DG

Revisie: 16/03/2019

Pagina 2 van 2

leggen, lichtjes aandrukken en de sierlijsten terug monteren. De wagen is verplaatsbaar na 1u en rijklaar na 3 uur.

Aanbrengmethode: Met hand- of pneumatisch kitpistool.

Reinigingsmiddel: Met White Spirit of Soudal Surface Cleaner onmiddellijk na gebruik (voor uitharding).

Afwerking: Met zeepoplossing of Soudal Afstrijkmiddel voor huidvorming.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Zie het etiket voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.