

Soudafoil ME

Revisie: 24/06/2020

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Materiaal	Niet-geweven polypropyleen vlies
Weerstand tegen druk (water)	$\geq 1,5$ bar (DIN EN 1928 B)
Gewicht	$307 \text{ g/m}^2 \pm 25 \text{ g/m}^2$
Maximale rek in lengte (DIN EE ISO 527-3)	70 %
Maximale rek in breedte (DIN EE ISO 527-3)	90 %
Scheursterkte in lengte (DIN EN ISO 12310-2)	65 N
Scheursterkte in breedte (DIN EN ISO 12310-2)	120 N
Maximale trekkracht in lengte (DIN EE ISO 527-3)	325 N/50mm
Maximale trekkracht in breedte (DIN EE ISO 527-3)	160 N/50mm
Dikte	$0,50 \text{ mm} \pm 0,10 \text{ mm}$

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Soudafoil ME is een 3-lagig -, waterdicht vlies ontwikkeld om als water-barrière gebruikt te worden binnenin muren of onder tegels.

Eigenschappen

- 3-laags: PP-PE-PP
- Bestand tegen Alkalisch en zout water
- Dun, flexibel en elastisch
- Sterk, kan spanning opnemen
- Niet geschikt voor permanente waterbelasting
- Handige markeringen aanwezig op het vlies

Toepassingen

- Scherm op natte baksteen, om te vermijden dat vocht en zouten nog naar binnen treden door opstijgend vocht.
- Waterkeringsmembraan in badkamer, inloofdouche en keuken.
- Licht hellende terrassen

Leveringsvorm

Kleur: wit

Ondergronden

Soorten: alle gebruikelijke bouwondergronden

Toestand: draagvast, schoon, droog of licht vochtig, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

Verwerking

Aanbrengmethode: Opstijgend vocht:

Allereerst pleisterwerk weggappen. De muur controleren op zouten en Soudablock Saltex gebruiken om aanwezige zouten te stoppen. Soudaclear Injectogel injecteren in de nodige muren om opstijgend vocht te stoppen. De muur insmeren met Soudabond MT en Soudafoil ME daarin kleven. Zorg dat er geen lucht achterblijft tussen het membraan en de lijm. Nadien verder afwerken met b.v. pleister. Inloofdouche: Door middel van Soudabond MT tegen de ondergrond kleven. Zorg dat de panden overlappen voor 5 cm. De overlapping bedekken dmv een Soudatape ST die met Soudabond MT (eventueel Soudagum LM) wordt vastgekleefd. Gebruik Soudatape IC-OC in hoeken en overgangen van muur naar vloer of muur naar muur en Soudatape PD rond buizen en doorvoeren. Daarna kunnen b.v. tegels gekleefd worden door gebruik te maken van Soudabond MT om allerhande tegels hierop te verkleven.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudafoil ME

Revisie: 24/06/2020

Pagina 2 van 2

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.