

Underbody Protection Gun

Version: 16/07/2019

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Bitume
Consistance	Liquide thixotrope
Système de durcissement	Séchage physique
Densité**	Ca. 1,09 g/ml
Viscosité (Brookfield)	25.000 mPa.s
Matières sèches	Ca. 65 %
Temps sec au toucher	Ca. 75 minutes
Temps de séchage (23°C et 50% R.V.)	Ca. 3,5 h
Consommation (*)	Ca. 0,7 kg/m ²
Résistance à la température**	-25 °C → 80 °C
Température d'application	10 °C → 25 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Underbody Protection Gun est une sous-couche bitumineuse qui, après séchage, forme un film protecteur.

Caractéristiques

- Excellente résistance à la rouille, à l'huile, aux graisses, à l'eau, au sel, etc.
- Couche de protection du bas de caisse de la voiture contre la chaleur et le bruit
- Solvanté
- Non recouvrable

Applications

- Pour protéger les passages de roue et le châssis des voitures.
- Forme un film protecteur contre la rouille, l'huile, la graisse, l'eau, le sel.
- Une couche de protection contre la chaleur et les vibrations sonores.

Conditionnement

Couleur: noir

Emballage: Pot 1 kg, 5 kg, 60 kg

Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Types: métaux

Condition: indéformable, propre, sec, dépolvérisé et dégraissé.

Prétraitement: Commencer par éliminer la rouille. Un ponçage grossier de surfaces lisses améliore l'adhérence.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

Le bas de caisse de la voiture doit être minutieusement séché, nettoyé et dégraissé. Couvrir les parties à ne pas traiter. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes. Il est possible d'appliquer Underbody Protection Gun à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, mais le mieux consiste à pulvériser le produit à l'état pur à l'aide d'un pistolet à air comprimé ou d'un pistolet airless (pression recommandée : 4 bars, avec une ouverture de 2 à 4 mm). Peut être dilué avec du White Spirit.

Produit de nettoyage: White Spirit Une fois durci le produit peut seulement être enlevé mécaniquement

Réparation: Avec le même produit.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Underbody Protection Gun

Version: 16/07/2019

Page 2 sur 2

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.