

26A Vloerbekledingslijm

Revisie: 24/03/2020

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	(Styreen)Acrylaat
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid **	Ca. 1,50 g/ml
Gehalte vaste stof	Ca. 77 %
Open tijd (23°C, 55% RV) *	Max. 30 min.
Droogtijd (23°C en 50% R.V.)	Ca. 12 uur
Verbruik (*)	Ca. 400-600 g/m ² : afhankelijk van ondergrond en gebruikte lijmkam
Temperatuurbestendigheid**	-20°C tot +80°C (uitgehard)
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

26A Vloerbekledingslijm is een gebruiksklare, universele dispersielijm met synthetische harsen voor binnenhuis gebruik.

Eigenschappen

- Licht verwerkbaar
- Professionele kwaliteit
- Hoge kleefkracht
- Lange open tijd
- Elastische lijmlaag

Toepassingen

- Verlijmen van alle vloerbekleding.
- Verlijming van vasttapijt met of zonder schuimrug.
- Verlijming van linoleum.

Leveringsvorm

Kleur: wit-beige

Verpakking: 1 kg kunststofpot, 5 kg emmer, 15 kg emmer

Houdbaarheid

Minstens 24 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats tussen +5 en +25°C.

Ondergronden

Soorten: poreuze ondergronden zoals beton en hout

Toestand: 26A Vloerbekledingslijm dient aangebracht te worden op een druk-, en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond waarop geen losse lagen, verf, was, olie of andere verontreinigingen zitten. Onregelmatigheden zoals bvb. egalisatie, oude lijmresten e.d. kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bvb. schuren of stralen.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

Het is aangeraden om elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de lijm met behulp van een lijmkam (B1 voor vinyl/PVC en B2 voor tapijt met jute of synthetische backing) op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm op de ondergrond aan dan het gedeelte dat in 20 tot 30 minuten dichtgelegd kan worden.

Reinigingsmiddel: 26A Vloerbekledingslijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde 26A Vloerbekledingslijm kan enkel mechanisch

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

26A Vloerbekledingslijm

Revisie: 24/03/2020

Pagina 2 van 2

verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.