

Soudaprim DP

Version: 8/02/2021

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion de matière plastique
Consistance	Liquide
Densité**	Ca. 1,01 g/ml
Consommation (*)	0,1 - 0,2 L/ m ² pour 1 couche
Température d'application	5 °C → 35 °C
pH	8,0 → 9,0

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Soudaprim DP est un primaire pour les membranes d'étanchéité liquides. Développé pour les substrats poreux. Soudaprim DP pénètre complètement dans le substrat et cela se traduit par une meilleure adhérence de la membrane.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi (ne doit pas être dilué)
- Séchage rapide
- Sans solvant
- Facile à utiliser

Applications

- Comme primaire pour l'application d'une membrane d'étanchéité liquide
- Tous les supports poreux.
- Les chambres humides comme la salle de bains, la douche, la cuisine, ...

Conditionnement

Couleur: rose

Emballage: 1 L, 5 L

Durée de stockage

Au moins 12 mois dans l'emballage original fermé et s'il est stocké dans un endroit sec, à des températures comprises entre 5°C et 30°C. Protéger contre les dommages, le gel et la lumière directe du soleil. Aussi pendant le transport.

Supports

Types: Supports poreux comme la pierre, le béton, le plâtre, le bois.

Il est conseillé de d'abord effectuer un test de compatibilité sur toutes les surfaces.

Condition: solide, exempt de poussière, d'huile, de graisse, de sable et d'autres contaminants

Prétraitement: Aucun traitement préalable requis.

Mode d'emploi

Méthode d'application: Soudaprim DP peut être appliqué avec un rouleau ou un pinceau.

Appliquer le primaire en 1 couche, directement hors de l'emballage, sans dilution. Dans le cas de substrats très poreux et absorbants, appliquer une deuxième couche. Attendez au moins 2 heures avant d'appliquer la membrane liquide.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. Voir l'étiquette pour plus de détails.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudaprim DP

Version: 8/02/2021**Page 2 sur 2****Remarques**

- Les substrats ne doivent pas être exposés à une submersion continue ou à une humidité ascendante
- Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est supérieure à 75 %

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.