

## T-Rex Montage Original

Revisie: 4/02/2020

Pagina 1 van 1

### Technische gegevens

Basis	SBR rubber
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Uithardingsnelheid *	Handvast in 20 min.
Temperatuurbestendigheid**	-20 °C → 60 °C
Open tijd (23°C, 55% RV) *	Ca. 15 min.
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

T-Rex Montage Original is een gebruiksklare, oplosmiddelhoudende montagelijm op basis van synthetische rubbers.

### Eigenschappen

- Universeel in gebruik
- Verlijming op oneffen ondergronden
- Maakt het gebruik van schroeven en spijkers overbodig
- Watervast
- Geschikt om polystyreen te verlijmen

### Toepassingen

- Alle verlijmingen in montagetechieken.
- Verlijmingen in de renovatiesector.
- Verlijmingen in bouwsector.
- Verlijming van kabelgoten en panelen.

### Leveringsvorm

Kleur: beige

Verpakking: 390gr koker

### Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij +5°C tot +25 °C.

### Ondergronden

Toestand: schoon, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

T-Rex Montage Original heeft een goede

hechting op alle gebruikelijke ondergronden.

Op PE, PP, PTFE (bv. Teflon®) en bitumineuze ondergronden is er geen hechting. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Verwerking

De lijm in gelijkmatige strepen of dotten aanbrengen op één van de te verlijmen materialen. Altijd lijm aanbrengen langs randen en hoeken. Beide delen tegen elkaar drukken, onmiddellijk lostrekken en 10 tot 15 min. laten drogen. Daarna opnieuw bevestigen en stevig aankloppen met een rubberen hamer. Zonodig ondersteunen tijdens doorharding. Reinigingsmiddel: Met white spirit. Aceton. Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.