

Schilderskit Premium

Revisie: 9/10/2023

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Basis | Acrylaatdispersie |
| Consistentie | Standvaste pasta |
| Uithardingsysteem | Fysische droging |
| Huidvorming* (23°C/50% RV) | Ca. 20 min |
| Hardheid** | 30 ± 5 Shore A |
| Dichtheid | Ca. 1,65 g/ml |
| Temperatuurbestendigheid** | -20 °C → 80 °C |
| Verwerkingstemperatuur | 5 °C → 30 °C |
| Krimp | Ca. 29% (EN ISO 10563) |

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Schilderskit Premium is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit op basis van acrylaatdispersies.

Eigenschappen

- Zeer goed verwerkbaar
- Oplosmiddel- en siliconenvrij
- EC-1 Plus label: zeer emissie-arm
- Kleurvast en waterdicht na uitharding
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium
- Overschilderbaar na uitharding

Toepassingen

- Aansluitvoegen met een kleine beweging (<12,5%)
- Aansluitvoegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.
- (Horizontale) aansluitvoegen in gebouwen van cellenbeton.
- Afdichten van plaatnaden en overlappingsen in airconditioning en ventilatieapparaten.

Leveringsvorm

Verpakking: 290 ml koker

Houdbaarheid

Minstens 18 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25°C. Beschermen tegen vorst.

Ondergronden

Soorten: alle gebruikelijke poreuze bouwondergronden, gipsplaat, vezelcement, baksteen, steen, beton, pleisterwerk, etc.
Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Schilderskit Premium (1 deel Schilderskit Premium + 2 delen water). Niet-poreuze ondergronden reinigen met Soudal Surface Cleaner of acetone.

Niet geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en corrosieve metalen. Contact met bitumen, teer of andere weekmakerafgevende materialen zoals EPDM, neopreen, butyl, enz. is te vermijden daar deze aanleiding kunnen geven tot verkleuringen en hechtingsverlies. Niet geschikt voor continue onderwater toepassingen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Voegafmetingen

Min. breedte voor voegwerken: 5 mm

Max. breedte voor voegwerken: 20 mm

Min. diepte voor voegwerken: 5 mm

Aanbeveling: voegdiepte = voegbreedte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Schilderskit Premium

Revisie: 9/10/2023

Pagina 2 van 2

Gebruik PE voegvulling, alvorens de kit aan te brengen, in voegen met grote dimensies om driepuntshechting te voorkomen.

Verwerking

Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.

Aanbrengmethode: Met hand- of pneumatisch kitpistool. Afwerken met spatel of plamuurmes.

Reinigingsmiddel: Schilderskit Premium kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van tegels en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharte mastiek dient mechanisch verwijderd te worden.

Afwerking: met nat plamuurmes, troffel of spaan

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- In een zeer vochtige omgeving kan de droging meerdere dagen duren.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare verftypes wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.