

PTFE Spray

Version: 19/02/2022

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Base | Mélange à base d'huile lubrifiante minérale et de PTFE. |
| Consistance | Liquide |
| Densité | Ca. 0,82 g/ml |
| Viscosité | 210 cST à 20°C / 18,5 cSt à 100°C |
| Point d'éclair | 270 °C |
| Charge de soudage 4 billes EP (ASTM D2596) | 2000 N |
| Résistance lavage à l'eau à 80°C | 2,09% |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble |
| Substances Organiques Volatiles (SOV) | 80 % |
| Résistance à la température** | -50 °C → 250 °C |
| Température d'application | 5 °C → 30 °C |

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

PTFE Spray est un lubrifiant de grande qualité, à base de PTFE, pour le traitement de pièces en métal et en matière synthétique.

Caractéristiques

- Lubrifie
- Réduit la friction et l'usure
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Hydrophobe
- Sans silicone
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Tenir la bombe selon un angle de 360°.

Applications

- Facile à utiliser sur les pièces durablement soumises à de fortes contraintes de force et de température (-50°C à 250°C).
- Haut pouvoir de pénétration
- Repousse l'eau et la saleté.
- Le PTFE offre une protection de longue durée contre la friction et prévient l'usure.
- Très bonne stabilité mécanique et thermique.
- À utiliser pour les machines, galets, axes, engrenages, bandes transporteuses, profilés d'étanchéité en caoutchouc, etc.

Conditionnement

Couleur: blanc-jaune

Emballage: Aérosol de 400 ml

Durée de stockage

3 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Condition: propre, dépolvérisé et dégraissé. Tous les métaux et matières synthétiques.

Mode d'emploi

Méthode d'application: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support. Bien secouer l'aérosol avant usage. Pulvériser à une distance de 20 cm environ. Pour obtenir un résultat optimal, faire bouger les pièces mobiles autant que possible pendant l'application.

Recommandations de sécurité

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

PTFE Spray

Version: 19/02/2022

Page 2 sur 2

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.