

## Soudafloor SL2

Version: 2/02/2024

Page 1 sur 2

### Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Durcissement chimique
Densité	Ca. 1,50 g/ml
Consommation (*)	Ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
Temps de durcissement	Ca. 8 heures
Résistance à la température**	-20 °C → 80 °C
Température d'application	5 °C → 30 °C
Absorption d'eau	Rien

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. \*\* L'information concerne le produit complètement durci.

### Description de produit

Soudafloor SL2 est un revêtement de sol élastique autonivelant.

supports non-poreux.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

### Caractéristiques

- Résistance à l'usure élevée
- Haute résistance aux produits chimiques
- Élasticité permanente
- Sans solvant
- Très facile d'entretien

### Mode d'emploi

**Méthode d'application:** Sur les supports poreux, utilisez Soudafloor SL2 Primer. Les surfaces non poreuses doivent être traitées avec Soudal Surface Activator. La surface à traiter doit être préalablement nivelée. Ajoutez le composant B au composant A et mélangez très bien pendant quelques minutes. Verser sur la surface à traiter et répartir uniformément. Désaérer la masse avec un rouleau de désaération. Après environ 75 minutes, les granulés antidérapants peuvent être dispersés. On peut marcher sur le sol après environ 5 heures. Auto-nivelant jusqu'à 50 minutes après le mélange.

**Produit de nettoyage:** White Spirit.

**Réparation:** Avec le même produit.

### Applications

- Traitement de sols industriels.
- Traitement de planchers de camions.

### Conditionnement

**Couleur:** gris

**Emballage:** Composant A : 8,2 kg, Composant B : 1,8 kg, A+B : 10 kg

### Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

### Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles voir l'étiquette. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

### Supports

**Types:** béton, chape, métaux, bois, contre-plaqué imperméable à l'eau

**Condition:** indéformable, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

**Prétraitement:** Appliquer le Primaire Soudafloor sur des surfaces poreuses On peut utiliser le Soudal Surface Activator sur des

### Remarques

- Résistance limitée aux UV.
- Sur les sols en béton poli, un traitement préalable minutieux est requis.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---

## Soudafloor SL2

---

Version: 2/02/2024

Page 2 sur 2

- Pour un bon mélange, il convient de verser la masse dans un seau en plastique, après un premier mélange dans l'emballage d'origine, et de la remélanger.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.