

Sanitaire Kitstrip

Revisie: 25/11/2021

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Drager	TPE
Lijmlaag	Butyl Rubber
Schutfolie	Gesiliconiseerde folie
Dikte (drager + lijm)	1,70 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Sanitaire Kitstrip is een zelfklevende afdichtingstape voor voegen langs bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels waterbestendig af te dicht. Snel en eenvoudig aan te brengen alternatief voor traditionele kit.

Eigenschappen

- Waterdicht
- Makkelijk aan te brengen
- Zeer goede hechting op de meeste ondergronden.
- Scheurbestendig
- Kleurvast
- Geen droogtijd, meteen verder werken
- Solventvrij

Toepassingen

- Waterbestendig afdichten van voegen langs bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels.
- Als alternatief voor traditionele kit.
- Enkel voor binnengebruik.

Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: rol

Lengte (m): 3,35

Dikte (mm): 1,7

Breedte (mm): 22, 38

Houdbaarheid

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +40°C. Opslag boven +50°C kan leiden tot problemen bij het verwijderen van de schutfolie.

Ondergronden

Soorten: De meest voorkomende ondergronden in badkamers en keukens: bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en bitumen.

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij. Zorg ervoor dat er geen vorst of condens op het oppervlak aanwezig is.

Voorbehandeling: Ontvet de ondergrond zorgvuldig met Soudal Surface Cleaner of aceton (laatst vernoemde is niet geschikt voor kunststoffen). Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Sanitaire Kitstrip

Revisie: 25/11/2021

Pagina 2 van 2

Verwerking

Aanbrengmethode: Knip de Sanitaire Kitstrip op maat en neem 1 cm extra als speling.

Als de strip wat stug is kan deze zachter gemaakt worden door voorzichtig op te warmen op de verwarming of met behulp van een haardroger.

Vouw de strip over de gehele lengte dubbel en verwijder een klein deel van de schutfolie.

Breng de strip aan in de hoek van de langste voeg en druk stevig aan. Verwijder de resterende schutfolie en blijf stevig en gelijkmatig aandrukken zonder de strip op te rekken.

Snij aan het einde van de voeg de overtollige strip af.

Plak de strips in de hoeken over elkaar, snij vervolgens de overlappende stukjes onder 45° door, verwijder de losse stukjes en druk de hoekverbinding nogmaals goed aan.

Om een betere hechting te bekomen kan men de strip, onmiddellijk na het aanbrengen, met een haardroger gedurende 10 sec opwarmen. Controleer of de Sanitaire Kitstrip overal goed hecht (vooral in tegelvoegen) en wacht 24u alvorens het sanitair te gebruiken.

Reinigingsmiddel: Lijmresten kunnen verwijderd worden met Soudal Adhesive Remover-CT of Soudal Surface Cleaner.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Niet geschikt voor bewegings-, of uitzettingsvoegen.
- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.